

NORMA - NTC 6050-2

MORTERO SECO CERÁMICA BASIC

Elaborado con base de cemento, formulado para instalación de Revestimientos y Pavimentos de color blanco o gris, que mezclado con agua forma un pegante de largo tiempo de manejabilidad, gran capacidad de retención de agua y que elimina la necesidad de remojar el revestimiento cerámico. **CLASIFICACIÓN CIT.**



PRESENTACIÓN **BOLSA X25 Kg**

VENTAJAS.

Listo para usar, solo requiere mezclarse con agua.
No es necesario humedecer el revestimiento cerámico previamente.
Ofrece una excelente adherencia al soporte.
Facilita la preparación de grandes áreas debido a su capacidad para retener agua y humectar el mortero.
No se desliza en superficies verticales, dependiendo del tamaño y grosor de la pieza.
Permite obtener acabados de alta calidad en pisos y paredes.

RENDIMIENTO

Los rendimientos son aproximados dependiendo del tamaño del revestimiento, tipo de llana, espesor de pega y nivelación de piso y paredes.
Teniendo un rendimiento variable entre 5 kilos a 7 kilos x m².

USOS.

Es ideal para la instalación de enchapes de cerámica, mármoles y granitos con cierto grado de absorción en paredes y pisos interiores.
Puede aplicarse en áreas como baños, cocinas y lavanderías, sobre soportes de concreto, mortero o revoque (arena-cemento).

RECOMENDACIONES

- X** **No instale** sobre paneles de yeso, superboard o materiales inestables (utilice nuestros Morteros recomendados).
- X** **No use** este producto para pegar Porcelanato o piezas de nula absorción de humedad.
- X** **No use** este Producto para instalar piso sobre piso.



FORMA DE EMPLEO

Preparación de la superficie:

Antes de la aplicación, asegúrese de que la superficie esté limpia, lisa, libre de polvo, grasa, pintura u otras sustancias. Se recomienda humedecer la superficie antes de aplicar el adhesivo.

Preparación de la mezcla:

Mezcle 3 volúmenes de Mortero Seco - Cerámica Basic con 1 volumen de agua en un recipiente adecuado (relación 3:1 Pega-Cerámico: Agua), agitando hasta obtener una pasta uniforme y libre de grumos. Deje reposar la mezcla durante aproximadamente 5 minutos antes de volver a mezclar y comenzar la instalación.

Aplicación:

Utilice una llana dentada para distribuir uniformemente el Mortero Seco - Cerámica Basic sobre la superficie, primero con el lado liso de la llana y luego con el lado dentado. Instale el enchape mientras el mortero esté húmedo y pegajoso, sin necesidad de humedecer previamente las baldosas.

Acabado:

Limpie el exceso de adhesivo de las ranuras y la superficie con una esponja húmeda. Después de 24 horas, utilice Junta Flex - Látex para realizar el emboquillado.



NORMAS DE SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños, se recomienda usar guantes de caucho y gafas de protección para su manipulación. En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua.



ALMACENAMIENTO

8 meses, en su empaque original, cerrado, en lugar fresco, libre de humedad, bajo techo y sobre estibas. Verificar lote y fecha de caducidad.



TRANSPORTE

Transportar sobre estibas en vehículos cerrados, protegidos de la humedad.



DATOS TÉCNICOS

PRESENTACIÓN

25 Kilos

COLOR

Blanco y Gris

ASPECTO

Polvo fino –según granulometría

CURADO INICIAL

24 horas a 36 horas

ASPECTO

Polvo fino –según granulometría

CURADO INICIAL

24 horas a 36 horas

CURADO FINAL

28 días

FACTOR DE AGUA

25.5%

TIEMPO DE CORRECCIÓN

30 minutos

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN A 28 DÍAS - MPA

1.00 mpa

TIEMPO ABIERTO – OPEN TIME

Mayor de 20 minutos respecto al cambio climático.

Nota: Los datos técnicos pueden cambiar sin previo aviso, consulte sobre la última información disponible.