

NORMA - NTC 6050-2

STUCCO - FLEX PLÁSTICO EN POLVO

MASILLAR Y RELLENAR

Es un Producto de color blanco, elaborado industrialmente listo para su uso (solo se debe agregar agua), tiene un excelente acabado fino y duradero en el tiempo, con un gran nivel plastificante, ofreciendo economía en la obra ya que disminuye 1 capa de pintura.

PRESENTACIÓN SACOS DE POLIETILENO X25 Kg



APLICACIÓN

Adicione el STUCCO en polvo al agua de amasado, mezcle muy bien con la mano enguantada hasta obtener una pasta con la consistencia adecuada para su aplicación.

Para llenar, aplique el STUCCO con una llana metálica, extendiéndose en capas verticales y horizontales de forma alternada, dejando endurecer lo suficiente para dejar aplicar la segunda capa. - Entre capa y capa afine o asiente el producto con la llana, compactando y sellando mejor la superficie. - Para nivelar la superficie pase el codal fuertemente en forma horizontal y vertical para enrasar, después de cada capa. - Retire el material recogido en el codal y aplíquelo de nuevo con la llana en las depresiones marcadas, hasta rellenarlas y repase la superficie con el codal hasta que esté completamente nivelada la superficie.

Generalmente son suficientes (3) tres capas de STUCCO para un acabado satisfactorio.



VENTAJAS

STUCCO es el acabado perfecto para interiores, se puede aplicar sobre revoques, pañetes, bloque de cemento, ladrillo y concretos vaciados.



DATOS TÉCNICOS

PRESENTACIÓN	25 Kilos
DENSIDAD	1.3 G / cm ³ Aprox
TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO	Menos de 2mm (según formato y grosor de la pieza)
OPEN TIME	30 minuto aprox. dependiendo de la temperatura ambiental.
COLOR	Blanco hueso
CONSUMO	0.9 - 1.3kg /m ² por cada mm de espesor



NORMAS DE SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños, se recomienda usar guantes de caucho y gafas de protección para su manipulación. En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua.



ALMACENAMIENTO

8 meses, en su empaque original, cerrado, en lugar fresco, libre de humedad. Debe almacenarse en lugares cerrados bajo techo para protegerlo de la humedad del ambiente, sobre estibas.



TRANSPORTE

Transportar sobre estibas en vehículos cerrados, protegidos de la humedad.



RECOMENDACIONES

Retire el polvo y las partículas sueltas de las superficies a aplicar.

Use mascarilla para polvos durante su preparación.

Preparar sólo el material que alcance a aplicar antes de 10 minutos, tiempo en que se inicia su fraguado.

No mezcle el STUCCO con otra sustancia o producto, utilice sólo agua potable, libre de contaminantes. ácidos, aceites y materias orgánicas u otra sustancia que pueda perjudicar la calidad, la resistencia o durabilidad del producto, esto para no afectar adherencia del STUCCO.

Deje secar el STUCCO antes de aplicar la pintura.

Acabado perfecto para interiores, se puede aplicar sobre revoques, pañetes, bloque de cemento, ladrillo y concretos vaciados. Excelente dureza y manejabilidad para su instalación. Rendimiento de 0.9 a 1.3 KG /M2 POR CADA MILÍMETROS DE ESPESOR.

La calidad en el acabado final depende de la habilidad del estucador, de la correcta aplicación del producto, del estado de la superficie y del seguimiento de estas instrucciones.

Cuando se aplique directamente El STUCCO sobre placas de concreto, se debe revisar que estén completamente fraguadas, Limpias, y sin ninguna clase de producto que perjudique la adherencia.

STUCCO no debe ser aplicado sobre pinturas.

El acabado liso del STUCCO se da con la llana.



Nota: Los datos técnicos pueden cambiar sin previo aviso, consulte sobre la última información disponible.